

МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИГП-72

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Нормы требований</i>
1.	<i>Вязкость кинематическая при 40°C, мм²/с, в пределах</i>	<i>110 -125</i>
2.	<i>Индекс вязкости по ГОСТ 25371 – 82, не менее</i>	<i>90</i>
3.	<i>Зольность по ГОСТ 1461, %, не более</i>	<i>0,2</i>
4.	<i>Плотность при 20°C, г/м³, не более</i>	<i>900</i>
5.	<i>Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более</i>	<i>1,0</i>
6.	<i>Содержание механических примесей</i>	<i>Отсутствие</i>
7.	<i>Содержание воды</i>	<i>Следы</i>
8.	<i>Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее</i>	<i>220</i>
9.	<i>Температура застывания °С, не выше</i>	<i>-15</i>
10.	<i>Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ не более</i>	<i>5,5</i>
11.	<i>Массовая доля цинка, %, не менее</i>	<i>0,04</i>